

18-200 QUITAPINTURAS

(Decapante)

Revisión: Febrero 2016

- Fácil de aplicar, no descuelga en superficies verticales
- Fuerte acción decapante sobre casi todos los tipos de pintura
- Exento de cloruro de metileno

1 DESCRIPCIÓN

La operación de eliminación de pintura vieja puede ser extremadamente difícil y lenta recurriendo a los medios mecánicos normalmente utilizados, bien debido a la forma de las superficies o bien debido a las innumerables capas y la dureza de la tinta vieja. La utilización del Quitapinturas facilita la tarea de eliminación, ya que actúa sobre la pintura, amollándola y separándola del soporte.

2 USOS TÍPICOS

Decapado de pinturas envejecidas.

3 CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Producto pastoso
Substrato:	Sustratos no porosos
Proceso de aplicación:	Brocha
Estabilidad en almacén:	2 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 30 °C

4 MODO DE EMPLEO**4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Soportes metálicos - Aplicar directamente el Quitapinturas sobre la pintura vieja.

Otros soportes - Debe ser siempre efectuado un ensayo previo por dos motivos:

- Soportes sensibles a disolventes: el Quitapinturas puede provocar el dañado del mismo.
- Madera o soportes porosos: el Quitapinturas puede penetrar profundamente siendo difícil eliminarlo. Una eliminación incompleta puede comprometer la adherencia del nuevo sistema de pintado y causar manchas que afecten al aspecto estético final.

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Dilución:	Producto listo al uso.
Aplicación:	Aplicar con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura a decapar. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Con ayuda de una espátula eliminar la pintura vieja levantada. Repetir la operación en el caso de que la eliminación no haya sido total. Limpiar la superficie con un diluyente de limpieza adecuado.

5 OBSERVACIONES

- 1- El Quitapinturas contiene disolventes muy volátiles que pueden ocasionar presiones altas en el interior de los envases. Así, al abrir los envases, se debe tener cuidado especial para evitar que la tapa salte bruscamente.
- 2- Debido al elevado poder solvente del Quitapinturas debe evitarse el contacto con la piel. En los casos en que exista contacto se debe lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón.

Polyprep es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
 CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
 Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
 Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
 CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59ª
 Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
 Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

18-200 QUITAPINTURAS**(Decapante)**

Revisión: Febrero 2016

6 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Polyprep es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.