

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES PROFIX HP

PAREDES Y FACHADAS



Fecha de actualización: Julio 2017

PROFIX HP

Imprimación acuosa con resinas de Hydro Pliolite®

Recomendada tanto para aplicación en interiores como en exteriores, cuando se pretenda uniformizar la absorción del soporte o promover una barrera contra la alcalinidad del mismo.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- BUENA APLICABILIDAD
- BAJO OLOR
- BUENA OPACIDAD
- BUENAS PROPIEDADES ANTIALCALINAS

IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Buena aplicabilidad
- Bajo olor
- Buena opacidad
- Buenas propiedades antialcalinas

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Soportes nuevos:

El soporte deberá estar seco, firme, sin grasas y libre de polvo y otros contaminantes.

Soportes anteriormente pintados:

En interior, cepillar para pintar la pintura vieja mal adherida. En exterior, efectuar un lavado con chorro de agua a presión y dejar secar, reparar las zonas dañadas con Alltek Exterior.

Soportes con hongos y algas:

Tratar con Descontaminante Antibiose.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar como mínimo una capa.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo anti-gota o pistola airless.

Pistola airless: diluir hasta con un 5% de agua.

Tiempo de secado:

Superficial: 30 min.

Repintado: 4-6 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

9-12m²/L por mano.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco (0503).

Formatos: 5 y 15 L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE S.A.U.

Polígono Industrial Can Milans Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

