

- **Sellador y aglutinador de paredes y fachadas**
- **Excelente adherencia**
- **Buena permeabilidad al vapor de agua**

1 DESCRIPCIÓN

Imprimación basada en resinas Pliolite®.

2 USOS TÍPICOS

Recomendado para aplicación en interior y exterior sobre soportes débiles, pulverulentos o alcalinos. Actúa como estabilizador, sellador y aglutinante de superficies. Aconsejado sobre los soportes muy absorbentes porque evita el efecto de calleo debido a la absorción selectiva del vehículo.

3 CERTIFICADOS / ENSAYOS

Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles)	A+
--	----

4 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Mate
Color:	Blanco
Sustrato:	Fachadas y paredes
Rendimiento práctico:	6 - 8 m ² /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha, rodillo anti-gota o pistola airless.
Tiempo de secado: (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)	Superficial – cerca de 2 horas Repintado – cerca de 6 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/h): 750 g/L. Este producto contiene como máximo 512 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.)
Estabilidad en almacén:	2 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

5 MODO DE EMPLEO**5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Revocos de cemento nuevos: Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas.

Revocos anteriormente pintados: Efectuar una limpieza cuidadosa con un chorro de agua a presión o cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida. Efectuar la reparación de las zonas dañadas. En las zonas de revoco a la vista proceder conforme lo indicado para revocos de cemento nuevos.

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3°C por encima del punto de rocío. No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por la exposición al sol.

1 / 2

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa.
Dilución:	Producto listo a aplicar.
Aplicación:	Aplicar una capa de Profix.

6 OBSERVACIONES

1 – Esta imprimación no se debe aplicar sobre pintura nueva o envejecida mal adherida al soporte, ya que podría actuar como decapante. En caso de duda, se recomienda realizar un ensayo previo de repintado para verificar su comportamiento.

2 - Esta imprimación no debe ser repintado con acabados epoxi, pos ocasiona alteración del color.

3 – Pliolite® es una marca registrada de OMNOVA Solutions.

7 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.