

18-050 IMPRIMACIÓN SUBCAPA ACRÍL. MADERA

(PRIM. SUBCAPA ACRÍLICO MADEIRA)

Revisión: Enero 2020

- Buena aplicabilidad
- Buena capacidad de relleno
- Secado rápido
- Buena adherencia
- Buen lijado

1 DESCRIPCIÓN

Producto acuoso con funciones de imprimación y/o subcapa, para aplicación sobre madera, en interior y exterior.

2 USOS TÍPICOS

Utilizado en pinturas nuevas o en repintados. Presenta buena capacidad de relleno cuando se aplican dos capas en madera nueva, siendo posible la aplicación de dos capas el mismo día. En el caso de maderas nuevas, podrá sustituir al esquema tradicional de imprimación y subcapa si se aplican dos capas. Puede ser utilizado también solamente como subcapa, en una capa, sobre sistemas envejecidos (después de la preparación conveniente). Debe ser repintado con esmaltes acuosos.

3 CERTIFICADOS/ENSAYOS

"Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles)	A
--	---

4 CARACTERÍSTICAS

Color:	Blanco
Substrato:	Madera
Rendimiento práctico:	11 - 13 m ² /L por capa (dependiendo del soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha, rodillo de pelo corto y pistola
Tiempo de secado: (20 °C y 60 % de humedad relativa)	Superficial – cerca de 1 hora Repintado – 4 a 6 horas (La coincidencia simultánea de baja temperatura y elevada humedad relativa ocasiona tiempos de secado más largos que los habituales)
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/g): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 30 g/L de COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE)
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

5 MODO DE EMPLEO

5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Maderas nuevas: Preparar la madera que debe estar exenta de polvo, grasas y otros contaminantes. Lijar la madera en el sentido de las fibras con lija de papel de grado medio.

Maderas anteriormente pintadas: Si la pintura se encuentra en buen estado, lijarse y efectuar una limpieza cuidadosa con el Disolvente Sintético, para eliminar grasas o productos del mantenimiento anteriormente utilizados. Si la pintura no se encontrase en buen estado, eliminarla mediante lijado cuidadoso de la madera o pistola de calor.

Polyprep es una marca registrada da CIN, S.A.

1 / 2

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

18-050 IMPRIMACIÓN SUBCAPA ACRÍL. MADERA

(PRIM. SUBCAPA ACRÍLICO MADEIRA)

Revisión: Enero 2020

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Humedad del soporte:	Entre 8 y 12 %
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío No aplicar sobre soportes muy calientes por exposición al sol

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Brocha o rodillo de pelo corto: producto listo al uso Pistola: diluir aprox. 20 % con agua
Aplicación:	Maderas nuevas, aplicar dos capas de Imprimación Subcapa Acrílica Madera, lijando ligeramente entre ellas. Maderas pintadas anteriormente, aplicar solo una capa de Imprimación Subcapa Acrílica Madera Aplicar de dos a tres capas de esmalte acuoso

6 OBSERVACIONES

Si se pretende que este producto actúe como bloqueador de taninos, deberán ser siempre aplicadas dos capas. No obstante, cuando se aplique sobre maderas donde existan nudos (mayor probabilidad de exudación de la resina), su utilización puede no ser eficaz.

7 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información, la lectura del rótulo del envase y de la ficha de seguridad del producto son fundamentales.

Polyprep es una marca registrada da CIN, S.A.

2 / 2

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59ª
Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Celliose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976