



FIBRALAST

Impermeabilizante para azoteas, revestimiento elástico transitable con fibra incorporada, basado en copolímeros de estireno y acrilatos, cargas y pigmentos inorgánicos de alta resistencia al exterior.

Se recomienda para la protección del hormigón frente a atmósferas agresivas, diseñado para soportar los movimientos de dilataciones y contracciones de la superficie. También se puede aplicar sobre losetas no esmaltadas (porosidad).

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- ANTIGOTERAS FIBRADO
- TRANSITABLE
- IMPERMEABLE
- EXCELENTE ADHERENCIA
- FÁCIL APLICACIÓN
- ALTO RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS

- Antigoteras Fibrado
- Transitable
- Impermeable
- Fácil Aplicación
- Excelente adherencia
- Alto rendimiento

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Morteros no caleantes, cemento, hormigón – se puede aplicar directamente, diluyendo la primera mano hasta 20% de agua, según porosidad del soporte. La 2ª y 3ª mano no recomendable diluir el producto, para obtener un efecto impermeabilizante adecuado.

Repintado:

Sobre superficies con otros revestimientos viejos o deteriorados, deben eliminarse completamente antes de aplicar nuestro impermeabilizante para azoteas transitable y fibrado. Si las zonas a tratar tienen grietas, desconchados, agujeros, otros, deberán repararse preferentemente con mortero, o bien con una mezcla de impermeabilizante elástico y arena fina, que pueda ser aplicada a espátula. También se puede aplicar el armado con velo de fibra, si fuese necesario.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto. Para obtener el acabado deseado, es recomendable la aplicación en sentido cruzado, y a 90º.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase y aplicar la 1ª mano diluida con 20% de agua para mejor impregnación, y las siguientes manos sin diluir.

Aplicación:

Aplicar a brocha o rodillo de forma que se obtenga el espesor conveniente.

Tiempo de secado:

Superficial: 6 horas.

Repintado: 18 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

1-1,5m²/L por mano. Ver garantías en Ficha Técnica.

COV'S

Bajo (0,30-7,99%).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco, Gris, Rojo, Teja y Verde

Acabado: : Semi mate / Liso.

Formatos: 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

