

PLASTE CUBREGOTA

EN POLVO

PLASTE DE **INTERIORES** PARA LA PREPARACION DE SOPORTES ANTES DE PINTAR O EMPAPELAR.

Alisar y nivelar paredes con acabados decorativos, tipo gota, picado, etc.

Para la eliminación de pequeñas imperfecciones. a fin de prepararlas para su empapelado o pintado.

CARACTERISTICAS

- Plaste blanco fino, de fácil lijado y buena adherencia sobre superficies pintadas, sobre superficies brillantes se recomienda lijar y desempolvar previamente
- Densidad aparente: aprox. 0.95 g/cc
- Tiempo de trabajo: aprox 24 h
- Tiempo de secado: Aprox. 12 h/mm, variable según espesor
- Rendimiento teórico: Aprox 1 m² en capa de 1 mm por cada 1 K gr. de polvo
- Espesor máximo por capa recomendado: 5 mm

PREPARACION DE LA PASTA

Preparar la masa en la proporción de 2.5 partes de polvo por 1 de agua.

Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato.

Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 24 horas y admite un espesor por capa de 5 mm. En caso de querer dar capas muy gruesas, repetir la operación, dejando secar previamente.

Aplicar con llana , espátula, máquina de proyectar.

Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar. No aplicar a temperatura inferior a 5°C.

MODO DE EMPLEO

Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.

Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Si el fondo es muy absorbente o disgregable aplicar previamente una imprimación.

APLICACION: Llana, espátula, máquina de proyectar

LIMPIEZA: Limpiar los utensilios con agua

PRECAUCIONES: No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C
No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente

ALMACENAJE: Almacenar bien cerrado al abrigo de la humedad

SEGURIDAD: Exento de etiquetado de seguridad

Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.

Junio, 2017