

ANTIHUMEDAD IMPERFLEX CUBIERTAS

AQUASTOP



Fecha de actualización: Enero 2016

IMPERFLEX CUBIERTAS

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

IMPERFLEX CUBIERTAS es un revestimiento foto-reticulable acrílico para la protección de cubiertas y terrazas. Presenta buena flexibilidad y una excelente protección a la entrada de agua.

IMPERFLEX CUBIERTAS está disponible en Blanco, Verde Prado, Siena, Rojo y Gris Piedra.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del Medio Ambiente.

- EXTERIOR
- BUENA CAPACIDAD DE ELONGACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
- BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- BUENA FLEXIBILIDAD TAMBIÉN A BAJAS TEMPERATURAS
- BUENA ELASTICIDAD A PEQUEÑAS FISURAS DINÁMICAS DEL SOPORTE
- PELÍCULA RESISTENTE A HONGOS Y ALGAS
- RESISTENTE AL TRÁFICO PEATONAL LEVE



IMPERFLEX CUBIERTAS

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

17-600

CARACTERÍSTICAS

- Buena capacidad de elongación y de recuperación
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena flexibilidad también a bajas temperaturas
- Buena elasticidad a pequeñas fisuras dinámicas del soporte
- Película resistente a hongos y algas
- Resistente al tráfico peatonal leve

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Soportes nuevos: Eliminar el polvo y otros contaminantes mediante lavado con agua a alta presión. Las eflorescencias y los descuelgues lechosos deben ser eliminados a través de un lavado con agua ligeramente ácida, seguida de un lavado con agua limpia. Cuando el soporte presente problemas de porosidad o de alcalinidad, se recomienda la aplicación previa de una capa de FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL.

Soportes anteriormente pintados: Efectuar una limpieza cuidadosa con chorro de agua a presión o barrer para eliminar la pintura vieja no adherida. En las zonas que el soporte quede a la vista, proceder según lo indicado para soportes nuevos.

APLICACIÓN

Preparación del producto

Agitar hasta completa homogeneización

Aplicación

Sistema IMPERFLEX CUBIERTAS sobre microfisuras:

- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS diluido al 50% con agua para crear adherencia sobre el soporte, sobre cada lado de la fisura. Dejar secar.
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución y colocar inmediatamente tela de fibra de vidrio con la cara más fina girada hacia arriba sobre la fisura para impregnar la tela. Aplicar seguidamente 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución.

Sistema IMPERFLEX CUBIERTAS sobre fisuras localizadas superiores a 1 mm:

- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS diluido al 50% con agua, para crear adherencia sobre el soporte, sobre cada lado de la fisura. Dejar secar.
- Aplicar 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución y colocar inmediatamente la tela de fibra de vidrio, con la cara más fina girada hacia arriba sobre la fisura para impregnar la tela. Aplicar seguidamente 1 capa de IMPERFLEX CUBIERTAS sin dilución.

Tiempo de secado:

Superficial: 3 horas aprox.

Repintado: 24 horas aprox.
(a 20° C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

1-3 m²/L por mano.

COV's

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Verde Prado (G653), Siena (L274), Rojo (0205), Gris Piedra (Z797) .

Formatos: 1L, 5L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

